

FICHA TÉCNICA DRY80 BANDA

revestech®

Produto

Lâmina flexível de poliolefinas para impermeabilização.

Descrição

Lâmina **DRY80** apresentada sob a forma de bandas de reforço e de finalização para a impermeabilização de juntas de dilatação (**DRY80 BANDA 30**) e dos encontros com superfícies verticais (**DRY80 BANDA 20**, **DRY80 BANDA 30**, **DRY80 BANDA 40** y **DRY80 BANDA 50**) na impermeabilização com sistemas DRY. Fixação ao suporte com cimento cola tipo C2 S1/S2. Admite soldadura por ar quente para uniões, e selagem com o adesivo especial para juntas **SEALPLUS**.

Referência	Descrição	Apresentação
544010168	DRY80 BANDA 50	Rolo de 0,48 m x 30 m
544010182	DRY80 BANDA 40	Rolo de 0,38 m x 30 m
544010175	DRY80 BANDA 30	Rolo de 0,29 m x 30 m
544010151	DRY80 BANDA 20	Rolo de 0,18 m x 30 m



LÂMINA COM MARCAÇÃO CE

1170/002-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012



Características	Método de ensaio	Unidade	Tolerancia	Valor
Estanquicidade à água	EN 1928 Met. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV: L ≥ 500 MLV: T ≥ 195	L=500 T=195
Alargamento	EN 12311-2 Met. A	%	MLV: L ≥ 27 MLV: T ≥ 225	L=27 T=225
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 180	180
Resistência ao impacto	EN 12691	mm	MLV ≥ 150	150
Resistência à carga estática	EN 12730 Met. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ -25	-30
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclases		F
Comprimento	EN 1848-2	m	MDV: -0% e +5%	30
Largura DRY80 BANDA 20	EN 1848-2	cm	MDV: -0.5% e +1%	20
Largura DRY80 BANDA 30	EN 1848-2	cm	MDV: -0.5% e +1%	30
Largura DRY80 BANDA 40	EN 1848-2	cm	MDV: -0.5% e +1%	40
Largura DRY80 BANDA 50	EN 1848-2	cm	MDV: -0.5% e +1%	50
Peso	EN 1849-2	g/m²	MDV: -5% e +10%	625
Espessura efectiva	EN 1849-2	mm	MDV: -5% e +10%	0,80
Defeitos visíveis	EN 1850-2			PASA
Rectidão	EN 1848-2	mm	MLV: g ≤ 50	g=50
Planicidade	EN 1848-2	mm	MLV: p ≤ 10	p=10
Estabilidade dimensional	EN 1107-02	%		L=-0,2 T= 0
Efeitos dos produtos químicos	EN 1847	Valores não mudam após 28 dias em solução saturada hidróxido de cálcio a 23°C		

MLV: Valor limite declarado (pode ser mínimo ou máximo). PND: Prestação Não Declarada.

Outras características	Método de ensaio	Unidade	Tolerancia	Valor
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: TRACÇÃO	Metodología CSTB	N/mm²	± 10%	0,9
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: CISALHAMENTO	Metodología CSTB	N/mm²	± - 5%	1,28

Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, em local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 30°C. Proteger da exposição directa à luz.



responsible
waterproofing