

FICHA TÉCNICA DRY50

revestech®



1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Descrição

Lâmina flexível para a impermeabilização sob o pavimento de pequenas coberturas planas transitáveis (varandas e terraços) e de casas de banho, paredes e pavimentos em zonas húmidas interiores. É constituída por uma membrana polimérica com EVAC na sua composição, e é extrudida sobre fibras de polipropileno, que permitem uma ótima adesão com cimento cola C2 S1/S2 utilizado na sua instalação como uma lâmina colada. Pode ser colado e selado usando o nosso adesivo **SEALPLUS**.

Referência	Descrição	Presentação
544010106	DRY50 450	Rolo de 1.5 x 30 m (45 m²)
544010090	DRY50 30	Rolo de 1.2 x 30 m (36 m²)
544010076	DRY50 5	Rolo de 1.2 x 5 m (6 m²)
544010083	DRY50 75	Rolo de 1,5 m x 5 m (7,5 m²)
544017945	DRY50 1x30	Rolo de 1 x 30 m (30 m²)
544017952	DRY50 1x5	Rolo de 1 x 5 m (5 m²)



Características	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistência à tração	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 395 MLV T ≥ 130	L=395 T=130
Alargamento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 23 MLV T ≥ 190	L=23 T=190
Sobreposições força (cisalhamento)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 110	110
Resistência ao impacto	EN 12691	mm		PND
Resistência à carga estática	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	=20
Flexibilidade a baixa temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≤ -40	-40
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclases		F
Comprimento	EN 1848-2	m	MDV: -0% e +5%	5 e 30
Largura	EN 1848-2	m	MDV: -0,5% e + 1%	1, 1,2 e 1,5
Peso	EN 1849-2	g/m²	MDV: -5% e + 10%	335
Espessura	EN 1849-2	mm	MDV: -5% e + 10%	0,52
Defeitos visíveis	EN 1850-2			PASA
Rectidão	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Planicidade	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Estabilidade dimensional	EN 1107-02	%	MLV: L ≤ -0.2 MLV: T ≤ 0	L=-0.2 T=0
Efeitos de produtos químicos	EN 1847	Valores não mudam após 28 dias em solução saturada hidróxido de cálcio a 23°C		
Resistência à difusão de vapor de água	UNE-EN 1931:2001	m².h-Pa/mg		9,75

MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante ensaio). PND: Prestação não declarada. MDV: Valor Declarado pelo fabricante (acompanhado de tolerância).

Outras características	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência à água, na sobreposição com cimento cola C2	Coluna de água	1m / 24 h		ESTANQUE
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: TRACÇÃO	Metodologia CSTB	N/mm²	± 10%	0,9
Cimentício adesivo de ligação C2 na folha: CISALHAMENTO	Metodologia CSTB	N/mm²	± 5%	1,28
Resistencia ao impacto (choque de bola) com pavimento cerâmico	Metodologia CSTB	Nº choques		4

Conservação

Armazenar na embalagem original fechada, proteger da umidade, em local corretamente ventilado e à temperatura máxima de 30°C. Proteger da exposição directa à luz.



responsible
waterproofing