

FICHA TÉCNICA REVESTTECHFLEX WHITE

revestech®

Produto

Adesivo para a realização e selagem de juntas.

Descrição

Massa de poliuretano de alta qualidade monocomponente de alto módulo indicado para a colagem e selagem de materiais como laminas impermeabilizantes da Revestech, cerâmicas, madeiras, PVC, ABS, metais, etc. Permanece elástico depois de secar. Excelente aderência e resistência química. Pintável. Apto para uso exterior e interior.



Referência	Descrição
544015323	REVESTTECHFLEX WHITE

Datos técnicos

Composição	Elastômero de uretano
Presentación	Cartuchos de 300 ml.
Aspecto	Pasta tixotrópica

Propiedades	Valor	Unidade	Norma
PRODUTO NÃO CURADO			
Formação de pele (23°C e 50% h.r.)	Aprox. 90	min.	M.I.
Formação de pele (23°C e 50% h.r.)	2 - 3	mm/24h	M.I.
Temperatura de aplicação	De +1 a +30	°C	---

Propiedades	Valor	Unidade	Norma
PRODUTO NÃO CURADO			
Dureza	Aprox. 55	ShA	DIN 53505
Resistência à tração	1.7 - 1.9	Mpa.	DIN 53504
Modulo elástico a 100%	0.8 - 1.0	Mpa.	DIN 53504
Extensão à rotura	400 - 600	%	DIN 53504
Resistência à temperatura em serviço	De -40 a +90	°C	-----

Resultados: Testados em laboratório.

responsible
waterproofing

FICHA TÉCNICA REVESTTECHFLEX

revesttech®

Usos e aplicações

Especialmente indicado para a selagem da faixa de impermeabilização perimetral no bordo do **PLATO LEVEL**, bem como para colar os azulejos aos perfis de PVC utilizados no **PLATO LEVEL**. Também é indicado para selar a união de peças **WALK LEVEL** e para colar azulejos cerâmicos aos perfis de PVC deste sistema. É também utilizado para colagem entre diferentes materiais como cerâmica, madeira, PVC, ABS, metais, etc. É sempre recomendado fazer testes de adesão em qualquer material não conhecido pelo utilizador.

Instruções de utilização

Para conseguir uma perfeita aderência ao substrato, as superfícies devem estar limpas e livres de pó, gordura, óleos, água, poluição, óxidos, etc., para este fim, em alguns casos, para além de um tratamento mecânico, recomenda-se a limpeza com solventes orgânicos (álcool, acetona ou MEK) até que todos os contaminantes sejam completamente eliminados. Nunca utilizar sabões, detergentes ou água. Colocar o bocal no cartucho e cortá-lo na largura desejada da junta; pressionar o selante com a pistola de aplicação para que toda a junta fique perfeitamente coberta e os seus flancos estejam cheios; espalhar com uma espátula arredondada. Juntas demasiado profundas devem ser preenchidas com material de enchimento, impedindo que o selante se agarre ao fundo. Qualquer modificação da junta deve ser realizada antes do fim do tempo de cura.

Saude e segurança

Utilização em áreas bem ventiladas. Evitar o contacto com os olhos e as mucosas. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar abundantemente com água, se necessário procurar aconselhamento médico. Para mais informações, ver ficha de segurança.

Armazenamento

Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado entre +5 e +25°C, longe de fontes de calor e humidade. Prazo de validade: 9 meses em recipiente original não aberto.

Limpeza

Produto curado: Meios mecanicos.

Produto fresco: Com solventes organicos.

