SCHEDA TECNICA
DRY80

revestech®

CE
1170/002-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012

Descrizione

Lamina impermeabile flessibile in poliolefine termoplastica ad alte prestazioni in EVAC (Etilene Vinil Acetato Copolimero) con spessore 0,8 mm e peso 625 g/m² estrusa su entrambi i lati su tessuti in fibre di poliestere per garantire una migliore adesione al collante cementizio C2 S1/S2. **DRY80** può essere impiegato per l'impermeabilizzazione di coperture piane praticabili come lastrici solari, terrazzi, balconi, coperture inclinate o a verde pensile. Supporta l'incollaggio e la sigillatura dei sormonti con l'adesivo poliuretanico **SEALPLUS** oppure mediante saldatura ad aria calda (leister).
Applicare **DRY80** su supporti con un tenore di umidità residua non superiore al 2%. La lamina oltre ad assicurare l'impermeabilità delle strutture è in grado di garantire un comportamento desolidarizzante ed un effetto barriera vapore.

Referenza	Descrizione	Presentazione
544010243	DRY80 30	Rotolo da 1,5 m x 30 m (45 m^2)
544010236	DRY80 20	Rotolo da 1,5 m x 20 m (30 m^2)
544010250	DRY80 10	Rotolo da 1,5 m x 10 m (15 m^2)
544010267	DRY80 5	Rotolo da 1,5 m x 5 m (7,5 m^2)

Caratteristiche	Norma	Unità di misura	Tolleranza	Valore
Tenuta all'acqua	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistenza alla trazione	EN 12311–2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 500 MLV T ≥ 195	L=500 T=195
Allungamento	EN 12311–2 Mét. A	%	MLV L ≥ 27 MLV T ≥ 225	L=27 T=225
Resistenza alla trazione delle giunzioni	EN 12317–2	N/50 mm	MLV≥ 180	180
Resistenza all'urto	EN 12691	mm	MLV ≥ 150	150
Resistenza al carico statico	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flessibilità alle basse temperature	EN 495–5	°C	MLV ≤ -25	-30
Reazione al fuoco	EN 13501–1	Euroclases		F
Lunghezza	EN 1848–2	m	MDV: -0% e +5%	5, 10, 20 e 30
Larghezza	EN 1848–2	m	MDV: -0,5% e +1%	1,5
Peso	EN 1849–2	g/m^2	MDV: -5% e +10%	625
Spessore	EN 1849–2	mm	MDV: -5% e +10%	0,80
Difetti visibili	EN 1850–2	mm		PASA
Rettilineità	EN 1848–2	mm	MLV g ≤ 50	g=50
Planarità	EN 1848–2	mm	MLV p ≤ 10	p=10
Stabilità dimensionale	EN 1107–02	%	MLV: L ≤ -0.2 MLV: T ≤ 0	L=-0,2 T=0
Resistenza agli agenti chimici	EN 1847	I valori rimangono invariati dopo 28 giorni in soluzione satura di idrossido di calcio a 23°		

MLV: Valore indicato dal produttore (risultato ottenuto durante la prova). MDV: Valore depositato dal produttore (comprensivo di tolleranza)
PND: Benefici non dichiarati.

Altre caratteristiche	Metodo di controllo	Unità	Tolleranza	Valore
Aderenza di Adesivo Cementizio C2 sopra la lamina: TRAZIONE	Metodologia CSTB	N/mm^2	± 10%	0,9
Aderenza di Adesivo Cementizio C2 sopra la lamina: CESOIA	Metodologia CSTB	N/mm^2	± 5%	1,28

Conservazione

Conservare nella confezione originale chiusa in un ambiente ventilato ad una temperatura massima di 30°C. Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare.

AW CERTIFICACIÓN ISO 14001 04434
AW CERTIFICACIÓN ISO 9001 04095
revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spagna

responsible waterproofing