

FICHA TÉCNICA

ECODRY50 TACK

revestech®

Produto

Eco lâmina impermeabilizante a base de PO-F (poliolefina flexível) autoadesiva para a *impermeabilização a seco* sob revestimento em paredes e pisos de interiores, áreas úmidas e painéis pré-fabricados. É composta por uma membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de alto desempenho, obtida a partir de matérias-primas provenientes de economia circular e extrudada sobre um suporte de fibras de poliéster. Incorpora uma face auto adesiva de alto tack, que proporciona uma instalação seca, rápida e segura, dispensando o uso de argamassa colante. Resulta em uma impermeabilização totalmente estanque e apresenta uma alta resistência à passagem do vapor de água, contribuindo para a prevenção de condensações intersticiais (entre painéis) e para a durabilidade do sistema construtivo.



Referência	Descrição	Apresentação
596355705	ECODRY50 TACK 450	Rolo de 1,5 m x 30 m (45 m²)
596355712	ECODRY50 TACK 75	Rolo de 1,5 m x 5 m (7,5 m²)

Características	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Comprimento	EN 1848-2	m m	MDV: -0 % y +5 %	5 e 30
Largura	EN 1848-2	g/m²	MDV: -0,5 % y + 1 %	1,5
Peso	EN 1849-2	mm mm	MDV: -5 % y + 10 %	350*
Espessura	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % y + 10 %	0,50
Retidão	EN 1848-2		MLV g ≤ 50	50
Planicidade	EN 1848-2		MLV p ≤ 10	10
Defeitos visíveis	EN 1850-2			APROVADO
Estanqueidade à água	EN 1928 Mét. B		Sem indícios de penetração visível de água	APROVADO
Alongamento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 200 MLV T ≥ 180	L = 200 T = 180
Reação ao fogo	EN 13501-1	Euroclases		F
Resistência das sobreposições	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 330	330
Resistência a tração	EN 12311-2 Met. A	N/50 mm	MLV L ≥ 210 MLV T ≥ 120	L = 210 T = 120
Capacidade de ponte de fissuras	EN 1062-7 Mét. C2	mm	MDV >3,2	3,2

Propriedades	Ensaio	Unidade	Tolerância	Valor
Resistência de aderência ao suporte PLACA DE GESSO	UNE-EN 14891:2017	N/mm²		0,30
Resistência de aderência ao suporte de MADEIRA	UNE-EN 14891:2017	N/mm²		0,30
Resistência de aderência ao suporte de CONCRETO	UNE-EN 14891:2017	N/mm²		0,18

* Peso do produto instalado (lâmina sem o filme protetor)

- MLV: Valor Estabelecido pelo fabricante (durante o ensaio/teste).
- PND: Desempenho Não Declarado.
- MDV: Valor Declarado pelo fabricante (acompanhado de tolerância).

Conservação

Armazenar em sua embalagem original não aberta, protegido da umidade, em local devidamente ventilado a uma temperatura máxima de 30°C. Proteger da exposição direta à luz.

responsible
waterproofing